

ЕМАЙЛАК АЛКИДНО-СТИРОЛЕН МС-21



**Алкидно-стиролен емайлак
за повърхности от черни метали**

Външна употреба

Вътрешна употреба

- Предназначение:**
- Декоративна защита на предварително грундиран метални и дървени повърхности;
 - Освежаване и надлакиране на стари покрития.
- Свойства:**
- Бързосъхнещ;
 - Лесен за нанасяне;
 - Отлична разливност, осигуряваща по-малък разход;
 - Добра съвместимост с други лаково-бояджийски покрития.
- Класификация:** Съответства на изискванията на българското законодателство.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ

НОРМА

Външен вид на емайлака след разбъркване: (визуално)	Хомогенна, лесно подвижна маса
Време за изтичане, фуния 6 mm, (23±0,5)°C: (БДС EN ISO 2431)	min 35 s
Финост на смилане: (БДС EN 21524)	max 25 µm
Време за пълно изсъхване, (23±2)°C: (БДС EN 29117)	max 8 h
Устойчивост на огъване върху цилиндрично тяло: (БДС EN ISO 1519)	max 2 mm
Изпитване на решетъчни нарязи: (БДС EN ISO 2409)	max 2 степен



Устойчивост към въздействието на течности при (23±2)⁰C

(БДС EN ISO 2812/1-1A)

Степен на изприщване, Мехури 1 (S 1)

- дестилирана вода: min 4 h
- 5% разтвор на натриев карбонат в дестилирана вода: min 2 h

(БДС ISO 4628-2)

Разход: 100 - 120 g/m² в зависимост от цвета.

Съхнене: На въздух.

Колористика: Произвежда се в 16 основни цвята. Може да се произвежда във всички цветове по каталога RAL.

Опаковка: Метални опаковки с нето тегло: 18 kg, 20 kg, 22 kg.

Съхранение: Температура на съхранение - до 30⁰C.
Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити и сухи складови помещения, далече от пряка слънчева светлина и нагревателни уреди!
Да се пази от достъп на деца!
Срок на съхранение: 6 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

Разреждане: До 10 % с Разредител за алкидно-стиролни грундове и емайллакове.

Подготовка за работа: Повърхностите трябва да бъдат сухи и чисти от омасляване и прах.

Средства за нанасяне: Шприц-пистолет или чрез потапяне.

Почистване на инструментите: С Разредител за алкидно-стиролни грундове и емайллакове.

Условия за нанасяне: Работи се при температура над 5⁰C.

Подходящи основи:

- Грундирани повърхности черни метали;
- Дървени повърхности;
- Здрави покрития от стари бои на алкидна база (след предварителна проба);
- За други основи, моля консултирайте се с нас.

Неподходящи основи:

- Повърхности от цветни метали;
- Циментови, варо-циментови, варо-пясъчни мазилки.

Подготовка на основата:

- Почистване от стари бои и прах;
- Отстраняване на мазни петна с Разредител за алкидно-стиролни грундове и емайлакове /Разредител АМВ/Разредител МРТ;
- Изсушаване на боядисваните повърхности;
- Грундиране с Грунд алкидно-стиролен МС-01: за повърхности от черни метали;
- Грундиране с безир или Импрегнационен грунд за дърво: за дървени повърхности.

Система за нанасяне:

Основа	Дървени повърхности	Повърхности от черни метали
Грундиране	Един слой безир или Импрегнационен грунд за дърво	Един слой Грунд алкидно-стиролен МС-01
Първи слой	Емайлак Алкидно-стиролен МС-21, разреден до 10 % с Разредител за алкидно-стиролни грундове и емайлакове	
Финишен слой	Емайлак Алкидно-стиролен МС-21, разреден до 8 % с Разредител за алкидно-стиролни грундове и емайлакове	

Хигиена и безопасна работа:

Емайлак Алкидно-стиролен МС-21 се класифицира като вреден и пожароопасен продукт. При използването му трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.

