

БЛАГО АЛКИДНА БЛАЖНА БОЯ



**Алкидна боя за дървени и метални
повърхности**

Външна употреба

Вътрешна употреба

- Предназначение:**
- Боядисване на дограми, дървени и метални врати, парапети, огради и други;
 - Декоративна защита на дървени и метални повърхности;
 - Ново боядисване и възстановяване.

- Свойства:**
- Добра атмосфероустойчивост;
 - Добра покривност;
 - Полугланцово покритие;
 - Разнообразие от красиви цветове;
 - Добро поведение при нанасяне;
 - Добро поведение при съхранение.

Класификация: Съответства на изискванията на българското законодателство.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ

НОРМА

Външен вид на боята след разбъркване: (визуално)	Хомогенна течност
Съдържание на нелетливи в-ва, 125°C/2h: (БДС EN ISO 3251)	min 70 %
Време за изтичане, фуния 6 mm, (23±0,5)°C: (БДС EN ISO 2431)	min 50 s
Финост на смилане: (БДС EN 21524)	max 45 µm
Плътност, (23±0,5)°C: (БДС EN ISO 2811-1)	1,30 – 1,40 g/cm ³
Време за пълно изсъхване, (23±2)°C: (БДС EN 29117)	max 24 h



Твърдост по махалото на Кьониг след 10 дни: (БДС EN ISO 1522)	min 25 s
Устойчивост на неутрална солена мъгла при (35±2)°C, в 5%^{ен} разтвор на натриев хлорид: (БДС ISO 7253)	240 h
Оценка степента на изприщване: (БДС ISO 4628-2)	Мехури 4 (S 3)
Разход:	3-8 m ² /kg в зависимост от цвета
Съхнене:	На въздух.
Колористика:	Благо Алкидна блажна боя се произвежда в 20 основни цвята по фирмен каталог. Може да се произвежда и в други цветове по мостра на клиент.
Опаковка:	Метални опаковки с нето тегло 900 g и 25 kg. Възможно е използването и на други опаковки след предварително споразумение с клиента.
Съхранение:	Температура на съхранение - до 30 ⁰ C. Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити и сухи складови помещения, далече от пряка слънчева светлина и нагревателни уреди! Да се пази от достъп на деца! Срок на съхранение: 12 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.
Разреждане:	До 10 % с Разредител АМВ/Разредител МРТ/Разредител.
Подготовка за работа:	Повърхностите трябва да бъдат сухи и чисти от прах.
Средства за нанасяне:	Валяк, четка или шприц-пистолет.
Почистване на инструментите:	Разредител АМВ/Разредител МРТ/Разредител.
Условия за нанасяне:	Работи се при температура над 5 ⁰ C.
Подходящи основи:	<ul style="list-style-type: none"> • Повърхности от черни метали; • Дървени повърхности; • Покрития от стари бои на алкидна база; • За други основи, моля консултирайте се с нас.
Неподходящи основи:	<ul style="list-style-type: none"> • Повърхности от цветни метали.

Подготовка на основата:

- Почистване от стари бои и прах;
- Отстраняване на мазни петна с Разредител АМВ, Разредител МРТ или Разредител;
- Изсушаване на боядисваните повърхности;
- Грундиране с подходящ грунд.

Система за нанасяне:

Основа	Дървени повърхности	Стоманени повърхности
Грундиране	Един слой Импрегнационен грунд за дърво/безир – за нови повърхности	Един слой Грунд алкиден ПФ-02/Грунд алкиден ПФ-05/Грунд антикорозионен ПФ-07
Първи слой	Благо Алкидна блажна боя, разредена до 10% с Разредител АМВ/Разредител МРТ/Разредител	
Финишен слой	Благо Алкидна блажна боя, разредена до 10% с Разредител АМВ/Разредител МРТ/Разредител	

Хигиена и безопасна работа:

Благо Алкидна блажна боя се класифицира като пожароопасен и вреден продукт. При използването му трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.

