

БОЯ ЗА УЧЕБНИ ДЪСКИ



Алкидна боя за дървени повърхности

Вътрешна употреба

- Предназначение:**
- Боядисване на учебни дъски ;
 - Ново боядисване и възстановяване.
- Свойства:**
- Матово покритие;
 - Устойчива на изтриване и излъскване;
 - Много добра издръжливост на измиване с вода и миещи препарати;
 - Лесна за нанасяне;
 - Отлична разливност, осигуряваща по-малък разход;
 - Много добра адхезия.
- Класификация:** Съответства на изискванията на българското законодателство.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА
Външен вид на боята след разбъркване: (визуално)	Хомогенна течност
Време за изтичане, фуния 6 mm, (23±0,5)°C: (БДС EN ISO 2431)	min 30 s
Време за пълно изсъхване, (23±2)°C: (БДС EN ISO 29117)	max 24 h
Външен вид на покритието	Равен, матов, да може да се пише с мека креда, без да се наранява
Разход:	100 - 120 g/m ² в зависимост от цвета.
Съхнене:	На въздух.
Колористика:	Произвежда се в три цвята – черен, зелен и кафяв. Може да се произвежда по мостра на клиент.
Опаковка:	Метални опаковки с нето тегло: 3 kg, 22 kg.

Съхранение:

Температура на съхранение - до 30⁰С.

Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити и сухи складови помещения, далече от пряка слънчева светлина и нагревателни уреди!

Да се пази от достъп на деца!

Срок на съхранение: 12 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

Разреждане:

До 8 % с Разредител АМВ/Разредител МРТ/Разредител.

Подготовка за работа:

Повърхностите трябва да бъдат сухи и чисти от прах.

Средства за нанасяне:

Четка, валик, шприц-пистолет.

Почистване на инструментите:

С Разредител АМВ/Разредител МРТ/Разредител.

Условия за нанасяне:

Работи се при температура над 5⁰С.

Подходящи основи:

- Дървени повърхности: грундиран и негрундиран;
- Здрави покрития от стари бои на алкидна база;
- За други основи, моля консултирайте се с нас.

Неподходящи основи:

- Варо-циментови, варо-пясъчни мазилки.

Подготовка на основата:

- Шкурене на нови или запазени стари дървени повърхности;
- Почистване от стари бои и прах;
- Отстраняване на мазни петна с Разредител АМВ/Разредител МРТ/Разредител;
- Изсушаване на боядисваните повърхности;
- Грундиране на нови дървени повърхности с Импрегнационен грунд за дърво.

Система за нанасяне:

Основа	Дървени повърхности
Грундиране	Един слой Импрегнационен грунд за дърво
Междинен слой	Боя за учебни дъски, неразредена или разредена с max 8 % Разредител АМВ/Разредител МРТ/Разредител
Финишен слой	Боя за учебни дъски, неразредена или разредена с max 8 % Разредител АМВ/Разредител МРТ/Разредител

Хигиена и безопасна работа:

Боя за учебни дъски се класифицира като вреден и пожароопасен продукт. При използването ѝ трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена.

При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.

