

## ХАМЕРШЛАГЕМАЙЛАК ПФ- 26



**Алкидно-карбамиден ефектен емайлак за метални повърхности**

**Външна употреба**

**Вътрешна употреба**

### Предназначение:

- Декоративен емайлак с ефект на ковано желязо за метални повърхности в машиностроенето, приборостроенето, за лабораторна техника и др., предварително грундирани с Хамершлаг за основа, експлоатирани на закрито и открито;
- Надлакиране на стари запазени покрития.

### Свойства:

- Подходящ за експлоатация в промишлена среда;
- Трайно покритие;
- Устойчивост на влага, ултравиолетови лъчи и температурни промени;
- Много добра адхезия.

### Класификация:

Съответства на изискванията на българското законодателство.

## ХАРАКТЕРИСТИКА

### ПОКАЗАТЕЛИ

### НОРМА

**Външен вид на емайлака след разбъркване:** (визуално) Хомогенна, лесно подвижна маса

**Време за изтичане, фуния 4 mm, (23±0,5)°C:** (БДС EN ISO 2431) min 60 s

**Съдържание на нелетливи вещества, при (110±2)°C/ 2h:** (БДС EN ISO 3251) min 48%

**Време за пълно изсъхване, (120±2)°C:** (БДС EN 29117) max 45 min

**Външен вид на покритието:** (визуално) Наподобява повърхността на ковано желязо

**Устойчивост на огъване върху цилиндрично тяло:** (БДС EN ISO 1519) max 2 mm



<b>Устойчивост на падаща тежест:</b> (БДС EN ISO 6272)	min 45 cm
<b>Устойчивост към въздействието на течности при (23±2)°C</b> (БДС ISO 2812-1)	
- дестилирана вода:	min 30 h
- 5% разтвор на натриев карбонат в дестилирана вода:	min 24 h
<b>Оценка степента на изприщване:</b> (БДС ISO 4628-2)	Мехури 1 (S 1)
<b>Разход:</b>	8-9 m <sup>2</sup> /kg
<b>Съхнене:</b>	Съхне при (120±2)°C за 45 min.
<b>Колористика:</b>	Произвежда се в 4 основни цвята: метално сив, зелен, син и червен. Може да се произвежда и по мостра на клиент.
<b>Опаковка:</b>	Метални опаковки с нето тегло: 20 kg.
<b>Съхранение:</b>	Температура на съхранение – до 30 <sup>0</sup> C. Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити и сухи складови помещения, далече от пряка слънчева светлина и нагревателни уреди! Да се пази от достъп на деца! Срок на съхранение: 12 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.
<b>Разреждане:</b>	До 8 % с Разредител за Хамершлаг.
<b>Подготовка за работа:</b>	Повърхностите трябва да бъдат сухи и чисти от омасляване и прах.
<b>Средства за нанасяне:</b>	Шприц-пистолет.
<b>Почистване на инструментите:</b>	С Разредител за Хамершлаг.
<b>Условия за нанасяне:</b>	Работи се при температура над 5 <sup>0</sup> C.
<b>Подходящи основи:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Повърхности от черни метали: негрундирани или грундирани;</li> <li>• Грундирани повърхности от цветни метали;</li> <li>• За други основи, моля консултирайте се с нас.</li> </ul>
<b>Неподходящи основи:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Дървени повърхности ;</li> <li>• Циментови, варо-циментови, варо-пясъчни мазилки.</li> </ul>

**Подготовка на основата:**

- Почистване от стари бои и прах;
- Отстраняване на мазни петна с Разредител за Хамершлаг/Разредител АМВ/Разредител МРТ;
- Изсушаване на боядисваните повърхности;
- Грундиране с Хамершлаг за основа: за повърхности от черни метали;
- Грундиране с Фосфатиращ грунд ВЛ-01 или ВЛ-02: за повърхности от цветни метали;

**Система за нанасяне:**

Основа	Повърхности от черни метали
Грундиране	Един слой Хамершлагемайллак за основа
Финишен слой	Хамершлагемайллак, разреден до 8 % с Разредител за Хамершлаг

Основа	Повърхности от цветни метали
Грундиране	Един слой Фосфатиращ грунд ВЛ-01/ВЛ-02
Финишен слой	Хамершлагемайллак, разреден до 8 % с Разредител за Хамершлаг

**Хигиена и безопасна работа:**

Хамершлагемайллак ПФ-26 се класифицира като вреден и пожароопасен продукт. При използването му трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена.

При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.



Русе 7000, бул. "Трети март" 21, тел. 082 / 886 303; факс 082 / 886 257

[www.orgachim.bg](http://www.orgachim.bg)