

## ЛЕКО ФАСАГЕН



**Фасадна боя с акрилатен съполимер във водна фаза**

**Външна употреба**

**Предназначение:**

- Ново боядисване и възстановяване;
- Защита и декорация на фасади.

**Свойства:**

- Екологично чист продукт;
- Добро поведение при нанасяне – добра разливност и изравняване на мокрото покритие. Не пръска при нанасяне. Добро наслояване;
- Добро поведение при съхранение – не образува сбита утайка, не променя вискозитета си във времето;
- Микропорести покрития – осигуряват “дишане” на стените;
- Отлична белота на покритията и много добра устойчивост към стареене и пожълтяване;
- Много добра покривност;
- Висока атмосфероустойчивост;
- Ниска водопоглъщаемост на покритията;
- Бързо съхнене, слаба миризма (не съдържа разтворители);
- Отлична устойчивост на мокро триене и миене – клас 2 съгл. ISO 11998;
- Притежава отлично сцепление с повърхностите.

**Класификация:**

Съответства на изискванията на българското законодателство.

## ХАРАКТЕРИСТИКА

### ПОКАЗАТЕЛИ

### НОРМА

**Външен вид на боята след разбъркване:**  
(визуално)

Хомогенна, гъста маса

**Плътност при 20°C:**  
(БДС EN ISO 2811-1)

1,46 ± 0,10 kg/L

**Съдържание на нелетливи вещества при 125°C/2 h:**  
(БДС EN ISO 3251)

Тегловни: min 55 %  
Обемни: около 40 % об.

**pH стойност:**  
(БДС ISO 1148)

min 8,0



**Вискозитет по Брукфилд при  $(23 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$ ,  
модел RVT, 5 min, 100 rpm:**  
(ISO 2555)

min 2000 mPa.s

**Външен вид на филма:**  
(визуално)

Равен, гладък

**Блясък при  $60^{\circ}$ :**  
(EN 13300)

Матова

**Разход:**  
(EN 13300)

- Валяк:
  - клас 2:  $5-6 \text{ m}^2/\text{L}$  ( $3.4-4.1 \text{ m}^2/\text{kg}$ ) за пълно покриване;
  - клас 4:  $15-16 \text{ m}^2/\text{L}$  ( $10.3-10.9 \text{ m}^2/\text{kg}$ ) за един слой.
- Пистолет:  $7.0-7.5 \text{ m}^2/\text{L}$  ( $4.8-5.1 \text{ m}^2/\text{kg}$ ).

**Съхнене:**  
( $23^{\circ}\text{C}$ , 65% H.R.)

Въздушно.

- Сухо на пипане: 15 min;
- Нанасяне на втори слой: 3-4 h (след пълно изсъхване на първия слой).

**Колористика:**

Бял.

Може да се тонира в светли тонове с водни и универсални тониращи пасти по системата “Направи си сам”.

**Опаковка:**

Опаковки от полипропилен с нето тегло: 22 kg, 14 kg, 4.5 kg.

Възможно е използването и на други опаковки след предварително споразумение с клиента.

**Съхранение:**

**ДА СЕ ПАЗИ ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ!**

Температура на съхранение – над  $5^{\circ}\text{C}$ .

Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити и сухи складови помещения, далече от пряка слънчева светлина и нагревателни уреди!

Да се пази от достъп на деца!

Срок на съхранение: 12 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

**Разредител:**

Вода.

**Подготовка за работа:**

Повърхностите трябва да бъдат здрави, сухи и чисти от прах и масла.

**Средства за нанасяне:**

Валяк, четка, безвъздушен или въздушен пистолет.

**Почистване на инструментите:**

С вода преди засъхване.

**Условия за нанасяне:**

Работи се при температура над 5<sup>0</sup>С.

При нанасяне с четка или валик:

- Първи слой: разреждане с 5 об.% вода, според вида на боядисваната повърхност и попиващата ѝ способност;
  - Втори слой: неразреден или разреден с max 5 об.% вода.
- При безвъздушно или въздушно пръскане: 5-10 об.% вода.

**Подходящи основи:**

- Основи на база мокри свързващи вещества и зидарии;
- Нови варо-пясъчни мазилки и бетон, циментово-влакнести плочи, каменни повърхности;
- Здрави стари покрития от стари фасадни бои, с изключение на хидроизолации;
- За други основи, моля консултирайте се с нас.

**Неподходящи основи:**

- Стари силикатни основи;
- Гипс.

**Подготовка на основата:**

- Премахват се старите покрития от постни бои и бои с разтворители, а повърхностите се измиват или почистват;
- Предварителна обработка с препарати против мъхове, плесени и водорасли;
- Грундиране с DEKO Professional Фасаден грунд ПС-112.

**Система за нанасяне:**

Основа	Небоядисани повърхности		Боядисани повърхности	
	Ронливи	Не ронливи	Водни	С разтворители
Грундиране	Един слой DEKO Professional Фасаден грунд ПС-112, с изключение на основи с топлоизолация		Един слой DEKO Professional Фасаден грунд ПС-112, с изключение на основи с топлоизолация	
Междинен слой	Леко Фасаген, разреден с 5 об. % вода		Не се нанася	
Финишен слой	Леко Фасаген, неразреден или разреден с max 5 об.% вода			

**Хигиена и безопасна работа:**

Продуктът не се класифицира като опасен.

При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.

