

ЛЕКО ЛАК ЗА ПАРКЕТ ЕДНОКОМПОНЕНТЕН



**Безцветен лак на база алкид-уретанова смола,
разтворена в органични разтворители**

Външна употреба

Вътрешна употреба

- Предназначение:**
- Декоративна защита на дървени подове, паркет, парапети, огради, мебели от дърво и други дървени изделия.
- Свойства:**
- Бързосъхнещ;
 - Полученото покритие е с приятен копринен блясък;
 - Подчертава текстурата на дървото и предотвратява неговото потъмняване;
 - Висока твърдост, износоустойчивост, влагоустойчивост и еластичност;
 - Лесен за нанасяне - отлична разливност;
 - Добро поведение при съхранение.
- Класификация:** Съответства на изискванията на българското законодателство.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ

НОРМА

Външен вид на лака след разбъркване: (визуално)	Еднородна, бистра течност, без видими механични примеси
Съдържание на нелетливи в-ва, 125⁰С, 1h: (БДС EN ISO 3251)	min 45 %
Време за изтичане, фуния 6 mm при (23±0,5)⁰С: (БДС EN ISO 2431)	min 35 s
Разливност:	min 8 бала
Външен вид на филма: (визуално)	Гладък, гланцов, прозрачен
Твърдост по махалото на Кьониг: (БДС EN ISO 1522)	min 80 s
Устойчивост на огъване върху цилиндрично тяло: (БДС EN ISO 1519)	max 2 mm

Време за пълно изсъхване, (23±2)°C: (БДС EN 29117)	max 8 h
Устойчивост към въздействието на течности при (23±2)°C	
- дестилирана вода:	min 24 h
- 45% етилов алкохол:	min 24 h
(БДС ISO 2812/1-2)	
Оценка степента на изприщване: (БДС ISO 4628-2)	Мехури 1 (S 1)
Абразивоустойчивост: (апарат "Taber", диск CS 10, 1000 min ⁻¹ , 1000 g)	max 80 mg
Разход:	7-8 m ² /L в зависимост от вида, структурата и обработката на повърхността.
Съхнене:	Съхне на въздух за 8 часа при 23°C;
Колористика:	Безцветен.
Опаковка:	Метални опаковки с вместимост 750 ml, 2.5 L. Възможно е използването и на други опаковки след предварително споразумение с клиента.
Съхранение:	Температура на съхранение - до 30°C. Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити и сухи складови помещения, далече от пряка слънчева светлина и нагревателни уреди! Да се пази от достъп на деца! Срок на съхранение: 12 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.
Разреждане:	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Първи слой:</u> разреждане с 5-10% Разредител УР/Разредител АМВ; • <u>Втори слой:</u> разреждане до 5% с Разредител УР/Разредител АМВ.
Подготовка за работа:	Повърхностите трябва да бъдат сухи и чисти от прах.
Средства за нанасяне:	Четка, валик.
Почистване на инструментите:	Разредител УР, Разредител АМВ, Разредител.
Условия за нанасяне:	Работи се при температура над 5°C.
Подходящи основи:	<ul style="list-style-type: none"> • Здрави грундирани или негрундирани дървени повърхности ; • За други основи, моля консултирайте се с нас.

Неподходящи основи:

- Метални повърхности;
- Циментови, варо-циментови, варо-пясъчни мазилки.

Подготовка на основата:**Нови повърхности:**

- Почистване от прах;
- Отстраняване на мазни петна с Разредител УР, Разредител АМВ, Разредител;
- Изсушаване на боядисваните повърхности;
- Шлайфане;
- Грундиране с Импрегнационен грунд за дърво.

Система за нанасяне:

Основа	Дървени повърхности
Грундиране	Един слой Импрегнационен грунд за дърво
Първи слой	Леко Лак за паркет еднокомпонентен, разреден до 10% с Разредител УР/Разредител АМВ
Финишен слой	Леко Лак за паркет еднокомпонентен, разреден до 10% с Разредител УР/Разредител АМВ

Хигиена и безопасна работа:

Леко Лак за паркет еднокомпонентен се класифицира като пожароопасен и вреден продукт. При използването му трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.

