

## ОРГАПОЛ 75 – 65 М



Наситена полиестерна смола

<b>Доставна форма:</b>	65% -ен разтвор в ортоксilen/Дованол РМ, 3:1
<b>Употреба:</b>	За производство на емайли на метализирана основа, съхнещи след прибавяне на изоцианатен втвърдител.
<b>Класификация:</b>	Съответства на изискванията на българското законодателство.

### ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА
<b>Външен вид :</b> (визуално)	Еднородна течност без механични примеси.
<b>Цвят по скалата на Гарднер, доставна форма:</b> (БДС ISO 4630)	max 3
<b>Съдържание на нелетливи вещества, (0,5-0,8g/150°C/1h):</b> (БДС EN ISO 3251)	65±1 %
<b>Вискозитет по Хьоплер при (25±0,5)°C:</b>	500 - 1000 mPa.s
<b>Киселинно число на 100% на смола :</b> (БДС EN ISO 3682)	17 - 23 mgKOH/g

### ДРУГИ ДАННИ

<b>Вискозитет по Брукфилд при (23±0,5)°C:</b> (ISO 2555)	1000-1400 mPa.s
<b>Плътност при 20°C:</b> (БДС ISO 2811-1)	1,07 g/cm <sup>3</sup>



**Пламна температура в затворен тигел:** 18 °C

**Разтворимост:** Разтваря се в ортоксиден, Дованол РМ.

**Приложение:** Прилага се за производството на емайли на метализирана основа, съхнещи след прибавяне на изоцианатен втвърдител.

**Опаковка:** В метални варели; хромникелови контейнери; цистерни от неръждаема стомана

**Съхранение:** Съхранява се в добре затворени опаковки, в закрити, сухи и добре проветриви складови помещения, предпазени от преки слънчеви лъчи, при температура не по-висока от 30°C. Гаранционен срок на съхранение- 12 месеца от датата на производство.

**Хигиена и безопасна работа:** Продуктът се класифицира като вреден и пожароопасен. При използването му трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена. Вреден е при вдишване и при контакт с кожата. Да се избягва контакт с очите и кожата. Да не се вдишват парите. Продуктът може да причини увреждане на белите дробове. При поглъщане да не се предизвиква повръщане: незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

**Опазване на околната среда:** След изсъхване на покритията на база Оргапол 75-65М не се отделят токсични вещества вредни за хората, растенията и животните. Всякакви остатъци от продукта и съответните опаковки, в които е бил съхраняван, следва да се изхвърлят съгласно местните разпоредби за обработка на специални и опасни отпадъци.

---

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.

---

