

РАЗРЕДИТЕЛ УР

**Смес от органични разтворители****Съпътстващ продукт**

Предназначение: Разреждане до работен вискозитет на алкид-уретанови грундове, лакове, емайллакове, лаково-бояджийски материали на алкидна база.

Класификация: Съответства на изискванията на българското законодателство.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ

НОРМА

Външен вид: (визуално)	Бистра, прозрачна, лесно подвижна течност без механични примеси
Цвят: (визуално)	Безцветен до светло жълт
Мирис: (органолептично)	Специфичен
Плътност при 20⁰С, с ареометър: (БДС EN ISO 3675)	0,865-0,895 g/cm ³
Пламна температура в затворен тигел (Пенски-Мартенс): (БДС ISO 2719)	min 10 ⁰ С
Летливост спрямо диетилов етер:	13-24
Опаковка:	Метални плътно затворени опаковки с вместимост 1 L, 20 L. Възможно е използването и на други опаковки след предварително споразумение с клиента.

Съхранение:

Температура на съхранение - до 30⁰С.

Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити и сухи складови помещения, далече от пряка слънчева светлина и нагревателни уреди!

Да се пази от достъп на деца!

Срок на съхранение: 24 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

Начин на работа:

Опаковката се отваря внимателно. Разредителят се добавя към боята бавно, на тънка струя, при непрекъснато разбъркване.

Количеството на добавения разредител зависи от типа на боята, техниката за нанасяне на покритията и желания краен ефект.

Хигиена и безопасна работа:

Разредител УР се класифицира като вреден при вдишване и при контакт с кожата. При използването му трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена. Да се работи при непрекъсната вентилация. При световъртеж или замаяване веднага да се излезе на чист въздух. Да се избягва допир с кожата и очите. Да се пази от достъп на деца.

При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.

