

## SPIRIT CREATIVE PROTECT



**Безцветен лак със 100% акрилатен  
съполимер във водна фаза**

**Външна употреба**

**Вътрешна употреба**

- Предназначение:**
- Вътрешна употреба, като завършващ горен слой при оформяне на декоративни покрития Spirit creative effect;
  - Декоративно лакиране на каменни повърхности;
  - Външна употреба.

- Свойства:**
- Много висока атмосфероустойчивост - продължително запазване на цвят, гланц и еластичност при големи температурни разлики;
  - Отлично сцепление с основата;
  - Покрития със сатенен блясък;
  - Нелепнещи покрития;
  - Гладки и устойчиви на драскане покрития;
  - Устойчиви на миене и триене покрития;
  - Напълно екологичен продукт – без разтворители и емисии;
  - Без миризма;
  - Висока еластичност на покритията, включително и при ниски температури;
  - Добро поведение при нанасяне - добра разливност и изравняване на мокрото покритие;
  - Добро поведение при съхранение - не образува сбита утайка, не променя вискозитета си във времето.

**Класификация:** Съответства на изискванията на българското законодателство.

### ХАРАКТЕРИСТИКА

#### ПОКАЗАТЕЛИ

#### НОРМА

**Външен вид след разбъркване:**  
(визуално)

Хомогенна, полупрозрачна течност

**Плътност при 20°C:**  
(БДС EN ISO 2811-4)

1,03 – 1,05 kg/L

**Съдържание на нелетливи вещества при  
125 °C/2 h:**  
(БДС EN ISO 3251)

Тегловни: 31 – 33 %  
Обемни: около 30 % об.

**pH стойност:**  
(БДС ISO 1148)

min 8,0



<b>Условен вискозитет, Ø 4 mm при (20±0,5)<sup>0</sup>C:</b>	30 – 50 s
<b>Външен вид на филма:</b> (визуално)	Равен, гладък
<b>Блясък:</b> (EN 13300)	Среден гланц
<b>Разход:</b> (EN 13300)	Около 15 - 20 m <sup>2</sup> /kg (около 15 - 20 m <sup>2</sup> /L)
<b>Съхнене:</b> (23 <sup>0</sup> C, 65% H.R.)	<p>Въздушно.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Сухо на пипане: 30 min;</li> <li>• Пълно изсъхване: до 3 - 4 часа.</li> </ul>
<b>Колористика:</b>	Безцветен.
<b>Опаковка:</b>	Пластмасови опаковки с вместимост: 900 ml нето тегло: 945 g
<b>Съхранение:</b>	<p><b>ДА СЕ ПАЗИ ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ!</b></p> <p>Температура на съхранение – над 5<sup>0</sup>C.</p> <p>Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити и сухи складови помещения, далече от пряка слънчева светлина и нагревателни уреди!</p> <p>Да се пази от достъп на деца!</p> <p>Срок на съхранение: 12 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.</p>
<b>Разредител:</b>	Вода.
<b>Подготовка за работа:</b>	Повърхностите трябва да бъдат здрави и чисти от прах и мазнини;
<b>Средства за нанасяне:</b>	Валяк, четка.
<b>Почистване на инструментите:</b>	С вода преди засъхване.
<b>Условия за нанасяне:</b>	Работи се при температура над 5 <sup>0</sup> C. Нанася се неразреден.
<b>Подходящи основи:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Покрития от системата Spirit creative effect;</li> <li>• Каменни повърхности, циментово-влакнести плочи;</li> <li>• Здрави стари покрития от латексни бои;</li> <li>• За други основи, моля консултирайте се с нас.</li> </ul>
<b>Неподходящи основи:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Стари силикатни основи;</li> <li>• Дървени повърхности;</li> <li>• Метални повърхности;</li> <li>• Пластмаси;</li> <li>• Стари покрития от алкидни и други лакови бои.</li> </ul>

**Подготовка на основата:**

- Премахват се старите покрития от постни бои, а повърхностите се измиват или почистват;
- Предварителна обработка с препарати против мъхове, плесени и водорасли.

**Система за нанасяне:**

Основа	Небоядисани повърхности			Боядисани с водни бои повърхности
	Варо-пясъчни, варо-циментови или гипсови шпакловки	Бетон, камък, циментово-влакнести плочи		
		Ронливи	Неронливи	
Грундиране	Deko professional Строителен грунд водоразредим			Не се нанася
Първи слой	Spirit Фон			
Междинен слой	Spirit creative effect			
Финишен слой	Spirit creative protect			

**Хигиена и безопасна работа:**

Продуктът не се класифицира като опасен.  
При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.

