



СИЛИКАТЕН ГРУНД



Импрегниращо-укрепващ грунд с калиево водно стъкло

Външна употреба

Предназначение:

- Импрегниране на силно попиващи минерални основи преди боядисване със силикатни бои;
- Импрегниране на здрави стари покрития от силикатни бои преди боядисване със силикатни бои;
- Импрегниране и хидрофобизиране на минерални повърхности, без последващо боядисване.

Свойства:

- Прониква дълбоко в порите на основата, като я хидрофобизира, заздравява и предпазва от разрушаващото действие на водата и студа;
- Уеднаквява и намалява попиващата способност на силно порьозни основи;
- Подобрява сцеплението на покритието от Deko Professional Силикатна боя с боядисваната основа.

Класификация:

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ

НОРМА

Външен вид на грунда след разбъркване (визуално):

Безцветна, прозрачна течност

Плътност при 20° C:
(БДС ISO 2811-1)

1,05 - 1,15 kg/L

Съдържание на нелетливи вещества при 125° C / 2 h:
(БДС EN ISO 3251)

min 15 %

pH стойност (БДС ISO 1148):

> 11 (калиева основа)

Външен вид на филма (визуално):

Прозрачен до опалесциращ

Блясък (EN 13300):

Не се нормира

Разход (EN 13300):

70 g/m² (концентрат)

Съхранение:
(23 °C, 65 % H.R.)

- Въздушно.
- Сухо на пипане: 15–30 min;
 - Нанасяне на Deko Professional Силикатна боя: най-рано след 24 h.

Колористика:

Безцветен.

Опаковка:

Пластмасова опаковка с нето тегло 18 kg;
Възможно е използването и на други опаковки след предварително споразумение с клиента.

Съхранение:

ДА СЕ ПАЗИ ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ!

Температура на съхранение над 5° C.

Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити и сухи складови помещения, далече от пряка слънчева светлина и нагревателни уреди!

Да се пазят от достъп на деца!

Срок на съхранение: 12 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

Разредител:

Вода.

Подготовка за работа:

- Повърхностите трябва да бъдат здрави, сухи и чисти от прах и масла.
- Разреждане до работен разтвор с вода в съотношение от 1:1 до 1:2, в зависимост от вида на основата.



- Средства за нанасяне:** Валяк, четка.
- Почистване на инструментите:** Своевременно с вода, преди засъхване.
- Условия за нанасяне:** Работи се при температура над 5° С.
- Предупреждение:** Стъклени, метални, керамични, каменни и лакирани повърхности да се пазят от действието на Deko Professional Силикатен грунд.
- Подходящи основи:**
 - Нанася се само върху силикатни основи като варо-пясъчни мазилки, бетон, пясъчник, здрави стари покрития от силикатни бои;
 - За други основи, моля консултирайте се с нас.
- Неподходящи основи:**
 - Гипс;
 - Покрития от латексни и лепилни (постни) бои;
 - Покрития от алкидни и др. бои с разтворители.
- Подготовка на основата:**
 - Покрития от дисперсионни и лепилни (постни) бои, както и остатъци от кофракно масло се отстраняват напълно до чиста и здрава основа;
 - Повредените повърхности се изкърпват с варо-пясъчна, варо-циментова или циментова замазка.

Система за нанасяне:

Основа	Небоядисани повърхности		Боядисани със Deko professional силикатна боя повърхности
	Ронливи	Не ронливи	
Грундиране	Deko Professional Силикатен грунд		
Междинен слой	Deko Professional Силикатна боя, разрежена с около 5 об.% вода		Не се нанася
Финишен слой	Deko Professional силикатна боя, неразредена или разрежена с max 2 - 5 об.% Вода		

- Хигиена и безопасна работа:**
 - Да се избягва контакт на Deko Professional Силикатен грунд с очите и откритите части на тялото;
 - Измива се обилно с вода;
 При необходимост, справка с Информационния лист за безопасност.

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.

