



СУХО ЛЕПИЛО НА ЦИМЕНТОВА ОСНОВА



Сухо лепило на циментова основа

Вътрешна употреба

Външна употреба

Предназначение:

- За залепване на вътрешни и външни подови и стенни облицовки: за гранитогрес, теракота, фаянс. Зидане на газобетонни блокове. Шпакловка.

Свойства:

- Много добра начална якост на сцепление при опън;
- Отлична якост на сцепление при опън след потапяне във вода и след термично третиране;
- Много добра якост на сцепление при опън след цикли замразяване / размразяване;
- Добро поведение при съхранение.

Класификация:

Съответства на изискванията на българското законодателство.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ

НОРМА

Начална якост на сцепление при опън (БДС EN 1348:2001):

min 0,5 N/mm²

Якост на сцепление при опън след потапяне във вода:
(БДС EN 1348:2001)

min 0,5 N/ mm²

Якост на сцепление при опън след термично третиране:
(БДС EN 1348:2001)

min 0,5 N/ mm²

Якост на сцепление при опън след цикли замразяване/
Размразяване (БДС EN 1348:2001):

min 0,5 N/ mm²

Отворено време: якост на сцепление при опън след 20 min:
(БДС EN 1348:2001)

min 0,5 N/ mm²

Плъзгане (БДС EN 1308:2002):

max 0,5 mm

Време на свързване

8-20 h-min

• начало на свързване:

10-00 h-min

• край на свързване:

(БДС EN 196-3:2000)

Зърнометричен състав - остатък върху сито със светъл отвор 0,5 mm:
(БДС EN 1015:2001)

2,0 % мас.

Разход:

- за лепене фаянс и теракота и за зидане на газобетонни блокове: 3,5 - 4 kg /m² - с назъбена шпакла - 8 mm
- за шпакловка: 2 - 2,5 kg /m²

Време за пълно втвърдяване:

24 часа

Опаковка:

Книжни торби с нето тегло: 25 kg.



| | |
|--|---|
| Съхранение: | <p>Температура на съхранение до 30 °C.</p> <p>Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити и сухи складови помещения. Опаковката да се пази от влага.</p> <p>Срок на съхранение: 12 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.</p> |
| Подготовка за работа: | <p>Повърхностите трябва да бъдат почистени от прах и други механически замърсявания.</p> |
| Необходими инструменти за работа: | <p>Електрическа или ръчна бъркалка, назъбена или права шпакла.</p> |
| Начин на работа: | <p>Към сухата смес се прибавя вода (250 - 300 ml/ 1 kg суха смес) на тънка струя при интензивно разбъркване. Механизираното разбъркване с профилна бъркалка допринася за много по-доброто хомогенизиране на сместа. Готовата смес се нанася до 10-15 минути, като за най-икономично използване се препоръчват назъбени шпакли. Подготвените повърхности да се облепват до 15-20 минути, като не е необходимо наkisване на фаянса и теракота. Лепилото втвърдява напълно за 24 часа.</p> |
| Почистване на инструментите: | <p>С вода и чрез обстързване.</p> |
| Условия за нанасяне: | <p>Работи се при температура над 5 °C.</p> |
| Хигиена и безопасна работа: | <p>Deko professional Сухо лепило на циментова основа е екологично чист продукт и не се класифицира като опасен.</p> <p>При необходимост, справка с Информационния лист за безопасност.</p> |

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.



005